REDOMUR
Aglomerado Asfaltico en Frio

C/ Jaime I El Conquistador, 9 2º A
30008 Murcia
Tlf: 629 293 236

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: **AGLOMERADO EN FRÍO DE FRAGUADO EN FRÍO RDM-25**

1.- COMPOSICIÓN:

Aridos porfídicos (93 % a 94 %). Granulometría 0/8 mm
Emulsión (6 % a 7%): Tipo ECM-1

2.- MODO DE ENVASE:

El ***Aglomerado en Frio RDM-25*** se presenta en botes de plástico de 25 kg de producto debidamente precintado y dispuesto para su apilamiento en palets.

Se presenta asimismo en palets de 48 botes de ***Aglomerado en Frio RDM-25.***

3.- ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

Para que el ***Aglomerado en Frio RDM-25*** no pierda sus propiedades debe almacenarse en ambiente templado con temperaturas superiores a 5 ºC.

Se aconseja usar el ***Aglomerado en Frio RDM-25*** antes de los 9 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. Protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol, a temperaturas comprendidas entre + 5 °C y + 30 °C.

4. APLICACIONES Y USOS:

El ***Aglomerado en Frio RDM-25*** tiene entre otras muchas aplicaciones y usos las siguientes:

- Reparación de baches y trabajos de parcheo en carreteras, calles, garajes, aparcamientos, caminos vecinales...
- Reconstrucción de zanjas de obra.
- Reconstrucción del contorno de alcantarillas, bocas de riego, arquetas…
- Creación de rampas de acceso y pequeños peraltes.
- Creación de resaltes sonoros para el tráfico rodado.
- Creación de superficies antideslizantes.
- En general, está recomendado su uso en cualquier zona donde se deba colocar aglomerado asfaltico y, por su reducida cantidad, no sea económico movilizar maquinaria para su colocación.

C/ Jaime I El Conquistador, 9 2º A
30008 Murcia
Tlf: 629 293 236

5. MODO DE EMPLEO:

Se vierte el producto sobre la superficie a recubrir, y se rasea, dejándolo libremente por encima del nivel del pavimento. Finalmente, se compactara hasta alcanzar la rasante del pavimento.

En zonas de transito de automóviles, puede recubrirse con una capa de arena, para protegerlo. El tránsito de los vehículos hará que el producto se compacte del todo.

El material se mantiene plástico por algún tiempo, dependiendo de la temperatura ambiente.

6. RENDIMIENTO:

El ***Aglomerado en Frio RDM-25*** se presenta en botes estancos y precintados de 25 kg que cubren una superficie de 1 m^2 por cada bote de este producto con un espesor medio de capa de 1,5 cm.

7. LIMITACIONES:

- Si no se gasta todo el producto, ciérrese bien el envase, pues se mantendrá en buenas condiciones para futuros empleos.
- El paso del tráfico, una vez extendido el material, beneficia la compactación y estabilidad del producto.
- No utilizar en la realización de recrecidos horizontales de mediana o gran superficie.
- No aplicar con heladas, ni con temperaturas inferiores a + 5 °C.
- No aplicar en tiempo lluvioso. Evitar que se moje estando aun fresco.