

CREMA MARFIL ESTELAR



CARACTERÍSTICAS FISICO MECÁNICAS/PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES

Masa Volúmica/Volumetric Weight	2,72 grs./cm ²
Coefficiente de Absorción/Coefficient of absorption	0,15 %
Porosidad Aparente/Apparent Porosity	0,10 %
Resistencia Mecánica a la Compresión/Compression Strength	1,253 kg/cm ²
Resistencia Mecánica a la Flexión/Flexure strength	198 kg/cm ²
Resistencia al Desgaste/Frictional wear resistance	0,35 mm
Resistencia al Impacto/Impact strength	42cm
Microdureza Knoop/ Knoop micro hardness	181 kg/mm ²

CARRETERA NOVELDA - MONOVAR KM 6.90

TLF. 0034 96 560 22 60 FAX 0034 96 560 82 30

EMAIL. info@alicantinademarmoles.com

03660 NOVELDA (ALICANTE) ESPAÑA