

PIEDRA CALIZA CAPRI



CARACTERÍSTICAS FISICO MECÁNICAS/PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES

Masa Volúmica/Volumetric Weight	2,62 grs./cm ²
Coefficiente de Absorción/Coefficient of absorption	1,35 %
Porosidad Aparente/Apparent Porosity	1,7 %
Resistencia Mecánica a la Compresión/Compression Strength	857 kg/cm ²
Resistencia Mecánica a la Flexión/Flexure strength	230 kg/cm ²
Resistencia al Desgaste/Frictional wear resistance	2,1 mm
Resistencia al Impacto/Impact strength	25 cm
Microdureza Knoop/ Knoop micro hardness	132 kg/mm ²

CARRETERA NOVELDA - MONOVAR KM 6.90

TLF. 0034 96 560 22 60 FAX 0034 96 560 82 30

EMAIL. info@alicantinademarmoles.com

03660 NOVELDA (ALICANTE) ESPAÑA